



einkomponentiger Holzkitt auf Lösungsmittelbasis für Innen- und Außenbereich

Knetholz MS/PK-L ist ein gebrauchsfertiger, einkomponentiger Holzkitt auf Lösungsmittel-basis, der im Innen- und Außenbereich zum Einsatz kommt.

Nach der vollständigen Trocknung kann wie bei Natur- bzw. Nutzholz geschliffen, gebohrt, gesägt sowie genagelt werden. Nach dem Aushärten ist das **Knetholz MS/PK-L** beständig gegen Wassereinfluss und schwache Säuren. Es ist stoßfest und fast vollständig geruchlos, eignet sich jedoch nicht zum Auskitzen von Dehnungsfugen.

Verarbeitungshinweise

- ① Mindestverarbeitungstemperatur: + 5 °C, günstig + 20 °C
- ② relat. Luftfeuchtigkeit: geringe Luftfeuchte beschleunigt den Trocknungsvorgang, günstig: < 50 %
- ③ Temperaturbeständigkeit: von - 30 °C bis + 70 °C. Bei maschineller Verarbeitung (Heissverpressung) sollte erst nach dem Verpressen ausgekittet werden.
- ④ Auftragsart: bis max. 2 mm Tiefe in einer Schicht. Bei tieferen Stellen muss in mehreren Schichten aufgetragen werden.
- ⑤ Beizbarkeit: beizbar mit den meisten wasser- und lösemittelhaltigen Beizen. Nicht geeignet sind alle Beizen mit stark ölhaltigen Rückständen und Lösemittelbeizen, die eine Unverträglichkeit gegenüber Aceton aufweisen. Aufgrund der Vielfalt der auf dem Markt angebotenen Beizen kann keine generelle Empfehlung ausgesprochen werden, es ist jedoch grundsätzlich notwendig eine vorherige Produktverträglichkeit mit den zu verarbeitenden Materialien zu machen.
- ⑥ Einfärben: einfärbbar mit den meisten wasser- und lösemittelhaltigen Beizen. Alle angebotenen Farbtöne sind untereinander mischbar. Vorher ist eine Produktverträglichkeit notwendig.
- ⑦ Verdünnbarkeit: Keine Kunstharz- oder Nitroverdünner verwenden. Nur die dafür vorgesehene **Verdünnung MS/50 C** verwenden. Leicht eingetrocknetes **Knetholz MS/PK-L** kann durch Zusatz dieser Spezialverdünnung wieder verarbeitbar gemacht werden.
- ⑧ Arbeitsvorbereitung: Die auszukittenden Stellen müssen tragfähig, trocken und fettfrei sein. Bei Bedarf vorher mit **Verdünnung MS/50 C** entfetten.
- ⑨ Trocknungszeit: Die Trocknungszeit ist abhängig von Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit, Holzart u. Holzfeuchte sowie der zu verarbeitenden Stärke bzw. Tiefe der Risse und Fugen.
- ⑩ Lagerstabilität: **Knetholz MS/PK-L** ist bei sachgemäßer, kühler Lagerung, ab Erwerb des Gebindes, mindestens 12 Monate lagerfähig.

Sicherheitsratschläge:

Knetholz MS/PK-L enthält Aceton und ist damit nach VbF: A1, leicht entzündlich. Keine offene Flamme oder heiße Gegenstände (z.B. Ofen, Heizungen etc.) in die Nähe von Verarbeitungs- oder Lagerorten gelangen lassen. **Nicht rauchen!** Während der Verarbeitung für ausreichende Belüftung sorgen.

Die vorstehenden Angaben sind unverbindliche Hinweise und somit keine Eigenschaftszusicherungen. Wegen der Vielfalt der Werkstoffe und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen, kann aus unseren Angaben kein Anspruch oder eine Haftung unsererseits abgeleitet werden. Wir empfehlen in jedem Fall eigene Versuche durchzuführen.

MS HOLZKIT-SCHMID Holzausbesserungsprodukte ist eine Marke von **BINDULIN-WERK** H.L.Schönleber GmbH • Wehlauer Str. 49-59 • 90766 Fürth / Germany
Telefon +49 (0) 911 - 73 10 48 • Telefax +49 (0) 911 - 73 10 45 • eMail: info@bindulin.com • www.holzkit.de

Telefon: +49 (0)911 731048
Telefon: +49 (0)911 731049
Telefax: +49 (0)911 731045
e-Mail: info@bindulin.com
Web: www.bindulin.com

Geschäftsführer: Nicolas Schönleber
Handelsregister: HRB 372/AG Fürth
Gerichtsstand: Fürth/Bayern
Steuernummer: 218/122/50008
Umsatzsteuer-ID: DE 132753 808

Bank: Sparkasse Fürth
Konto: 140 384
BLZ: 762 500 00
IBAN: DE987625 0000 0000 1403 84
BIC: BYLADEM1SFU

Bank: Postbank Nürnberg
Konto: 31 307 856
BLZ: 760 100 85
IBAN: DE827601 0085 0031 3078 56
BIC: PBNKDEFFXXX